

Genestar / PA9T 基本物性

| グレード | 単位 | 試験法 (ISO) | Genestar 非強化銘柄 | | | | | | Genestar 強化銘柄 | | | | |
|--------|----|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | N1000A | N1001A | N1002A | N1006A | N1006C | N1001D | G1250A | G1300A | G1500A | G1352A | G1301A |
| ガラス含有量 | % | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 50 | 35 | 30 |

基礎物性

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 比重 | g/cm ³ | — | 1.14 | 1.11 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.32 | 1.37 | 1.58 | 1.50 | 1.34 |
| 吸水率(23°C水中浸漬、24hrs) | % | 62 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |

機械的特性

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 引張強さ | MPa | 527 | 85 | 80 | 80 | 50 | 50 | 60 | 170 | 190 | 250 | 200 | 175 |
| 引張破断伸び | % | 527 | 6 | 12 | 5 | 35 | 40 | 20 | 4.2 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 |
| 曲げ強さ | MPa | 178 | 115 | 105 | 115 | 70 | 60 | 80 | 250 | 270 | 370 | 290 | 250 |
| 曲げ弾性率 | GPa | 178 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 7.8 | 8.8 | 15.3 | 10.7 | 8.2 |
| ノッチ付きシャルピー衝撃強さ | kJ/m ² | 179/1eA | 5 | 9 | 5 | 65 | 80 | NB | 10 | 10 | 17 | 13 | 17 |

熱的特性

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 融点 | °C | 11357-3 | 304 | 304 | 304 | 304 | 273 | 262 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| ガラス転移点 | °C | — | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | °C | 75Af | 125 | 120 | 125 | 110 | 107 | 113 | 265 | 270 | 275 | 270 | 270 |

寸法特性

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 成形収縮率 流れ方向 (2mmt) | % | 294-4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 直角方向 | % | 294-4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |

摺動特性

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 限界PV値 | kg/cm ² ・cm/sec | JIS K7218-A | 850 | 1000 | 1150 | 1000 | 750 | 650 | 1025 | 1025 | 1050 | 1500 | 1000 |
| 動摩擦係数 P=10kgf/cm ² | — | | 0.45 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 磨耗量 P=10kgf/cm ² | mg | | 200 | 20 | 5 | 50 | 180 | 170 | 40 | 40 | 60 | 10 | 15 |

* 上記データは絶乾状態で測定した物性値です。

* 上記データは弊社での実測値であり、性能を保証するものではありません。

Genestar/PA9T基本物性

| グレード | 単位 | 試験法 (ASTM) | Genestar HB銘柄 | | | Genestar V-O銘柄 | | | | | |
|--------|----|---------------|---------------|--------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | G1300H | G1350H | G1302 | GR2300 | GN2330 | GN2450 | GT2330 | GN2332 | GW2458HF |
| ガラス含有量 | % | — | 30 | 35 | 30 | 30 | 33 | 45 | 33 | 33 | 45 |

基礎物性

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 比重 | g/cm ³ | — | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.57 | 1.62 | 1.73 | 1.58 | 1.62 | 1.73 |
| 吸水率(40°C,95%RH,96hr) | % | — | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
| 燃焼性 | — | UL94 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |

機械的特性

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 引張強さ | MPa | D638 | 160 | 180 | 165 | 180 | 185 | 200 | 190 | 165 | 165 |
| 引張伸び | % | D638 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
| ウエルド強さ | MPa | D638 | 45 | 45 | 47 | 55 | 54 | 40 | 60 | 36 | 35 |
| ウエルド伸び | % | D638 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 曲げ強さ | MPa | D790 | 205 | 230 | 210 | 220 | 240 | 270 | 240 | 215 | 225 |
| 曲げ弾性率 | GPa | D790 | 8.5 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 15 |
| ノッチ付アイソット衝撃値 | J/m | D256 | 105 | 115 | 115 | 100 | 100 | 105 | 100 | 110 | 125 |

成形(流動)特性

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| MFR(320°C、2.16kg) | g/10min | D1238 | 45 | 42 | 46 | 16 | 21 | 15 | 15 | 60 | 84 |
| バーフロー流動長 (0.5mmt/750kgf/320°C) | mm | — | 53 | 53 | 55 | 65 | 55 | 37 | 45 | 85 | 71 |

熱的特性

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 融点 | °C | — | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| ガラス転移点 | °C | — | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 荷重たわみ温度(1.82MPa) | °C | D648 | 290 | 290 | 290 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |

電気的特性

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 絶縁破壊強さ | MV/m | D149 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 体積固有抵抗値 | Ω・cm | D257 | 10 ¹⁶ |
| 耐トラッキング性(CTI) | PLC | UL746A | 0相当 | 0相当 | 0相当 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 比誘電率 (10GHz) | — | D150 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| 誘電正接 (10GHz) | — | D150 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

寸法特性

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 成形収縮率 流れ方向(MD) (1mmt) | % | — | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 |
| 直角方向(TD) | % | — | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |

* 上記データは絶乾状態で測定した物性値です。

* 上記データは弊社での実測値であり、性能を保証するものではありません。